

Tecto-San® Abdichtung

1. Anwendungsbereich:

Tecto-San® Abdichtung ist ein umweltfreundliches, wasserdampfdiffusionsfähiges Konservierungsmittel zur Abdichtung aller vertikalen und horizontalen, trockenen und feuchten, gesäuberten, alkalischen Baustoffe wie Beton, Estrich und Sandstein und Holz (Alternativ bei Holz Tecto-San® Abdichtung Holz), sowie aller nichtalkalischen Baustoffe, wie Ziegel, Gips, Steinzeug und Kalk. **Achtung! Das Produkt schädigt glasierte Oberflächen, Glas und Aluminium!** Wir empfehlen eine Probe wegen der Verträglichkeit zu machen.

2. Untergrund und Verarbeitung:

Behälter vor Gebrauch richtig durchschütteln!

Die zu konservierenden Flächen müssen sauber sein. Beschichtung und Verunreinigung durch Farben, Öle, Fette etc. entfernen. Loser Putz muss beseitigt werden. Risse, offene Fugen sind vorher zu schließen. Bei fehlender waagerechter Isolierung sollte hier unbedingt über Sohle in Schräglage gebohrt und mit Tecto-San® Abdichtung verdichtet werden. Bohrlöcherabstand je nach Wasserdruck. Nicht zu bearbeitende Flächen wie Glas, Metall, Kunststoff abdecken. Bei schlecht saugendem Mauerwerk ist Tecto-San® Abdichtung direkt auf die Fläche, **nass in nass**, per Spritzverfahren, mit Pinsel oder Quast, aufzutragen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden 2-3 Anwendungen empfohlen. Wasseransammlungen auf dem Untergrund müssen vor Behandlung entfernt werden! **Jeder Anstrich muss hintereinander erfolgen.**

Bei nicht saugenden Untergründen z.B. Bodenplatten oder Fliesen Tecto-San® Abdichtung nur auf die Fugen auftragen. Nach dem Eindringen der Flüssigkeit müssen die glatten nicht saugfähigen Flächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Ein verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden. Die behandelte Fläche sollte mindestens 48 Stunden vor Frost und Nässe geschützt werden.

3. Verbrauch: Ca. 0,3 Liter/m je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

4. Verarbeitungstemperatur: 5°C - 30°C >>> **nicht unter 5°C anwenden!**

5. Materialzusammensetzung: Li - Kaliumsilikat + Vernetzer

6. Reinigung: Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen

7. Sicherheitstechnische Hinweise:

Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Berührungen mit der Haut und Augen mit der Flüssigkeit vermeiden. Bei Berührungen der Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Augenarzt aufsuchen. Bei Einnahme reichlich Wasser trinken und Arzt aufsuchen. Bei Berührungen der Haut mit viel Wasser abwaschen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren!

8. Lagerung:

Tecto-San® Abdichtung muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste sollten nicht in das Gebinde zurückgekippt werden. Tecto-San® Abdichtung ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

HINWEIS: Testen Sie das Produkt immer an der zu behandelnden Oberfläche, um die Verträglichkeit zu prüfen.

Beratung und Vertrieb:

B.W.D.

Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstraße 42
Tel.: +49 - (0)5223 - 985030
E-Mail: Kontakt@BWD.info

32257 Bünde ; Deutschland
Fax: +49 - (0)5223 - 9850328
HP: www.BWD.info

WICHTIGER HINWEIS ! BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !
Behälter vor Gebrauch ca. 3 - 4 Minuten kräftig durchschütteln, da Zusatzstoffe sich nach unten absetzen. Bitte darauf achten, dass sich keine Zusatzstoffe mehr am Boden des Behälters befinden, sonst keine volle Wirkung.